

Karina NATURAL PVC COMPOUND -E TR-75701-25/ 1-C-IS

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

Описание материалов:

COMBUSTIBLE RESISTANT PVC COMPOUND CLASS 75C.

Главная Информация			
Внешний вид	Натуральный цвет		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность ¹	1.35 to 1.41	g/cm ³	IEC 60811-1-3
Цвет	OK		ME 12
Цвет A	0.570 to 3.57		ME 12
Цвет b	11.9 to 14.9		ME 12
Color L	81.8 to 84.8		ME 12
Максимальное отклонение удлинения	< 25	%	IEC 60811-1-2
Максимальная вариация прочности на растяжение	< 25	%	IEC 60811-1-2
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	68 to 72		NBR 7456
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress	> 13.7	MPa	IEC 60811-1-1
Растяжимое напряжение (Yield)	> 280	%	IEC 60811-1-1
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ²	> 13.7	MPa	IEC 60811-1-2
Удлинение при растяжении ³ (Break)	> 280	%	IEC 60811-1-2
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопrotивление громкости ⁴	> 1.0E+13	ohms-cm	NBR 5403
NOTE			
1.	24 hr		
2.	Aged in Air for 240 hr at 100°C		
3.	Aged in Air for 240 hr at 100°C		
4.	24 hr		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

