

Axiall PVC 9017

Rigid Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

Georgia Gulf 9017 is for food packaging applications requiring optimum taste and odor properties such as water and mouthwash.

Главная Информация			
Характеристики	Более низкий запах Передача более низкого вкуса		
Используется	Пищевая упаковка		
Рейтинг агентства	NSF не оценен		
Внешний вид	Доступные цвета Прозрачный/прозрачный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Выдвунное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.32	g/cm ³	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2550	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	44.8	MPa	ASTM D638
Flexural Strength	81.4	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
3.18 mm	750	J/m	ASTM D256
6.35 mm	130	J/m	ASTM D256
Прочность на растяжение	149	kJ/m ²	ASTM D1822
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	60.0	°C	ASTM D648
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент пропускания (3180 μm)	77.0	%	ASTM D1003
Haze (3180 μm)	6.0	%	ASTM D1003

Дополнительная информация

Equilibrium Torque, Brabender Plastograph, No. 6 Roller Head, 190°C Bath, 57g Charge, 60/43 rpm: 1300 m-gStability Time, Brabender Plastograph, No. 6 Roller Head, 190°C Bath, 57g Charge, 60/43 rpm: 23 min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

