

# ELASTOSIL® N 2199

Silicone

Wacker Chemie AG

## Описание материалов:

Silicone Rubber, RTV-1

Bonding & Sealing, Renewable Energies

Coating of Fabrics and Textiles, Technical Textiles

Bonding & Sealing, Adhesives and Sealants

Technical Textiles, Technical Textiles

Adhesion of Textiles, Technical Textiles

Bonding & Sealing, Mechanical and Plant Engineering

Главная Информация			
Используется	Клеи		
	Склеивание		
	Герметики		

  

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Clear/Transparent		
Плотность	1.06	g/cm <sup>3</sup>	ISO 2811
Skin Forming Time <sup>1</sup> (23°C)	15.0	min	

  

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	30		ISO 868
Модуль растяжения (100% Secant)	1.00	MPa	ISO 37
Прочность на растяжение	2.50	MPa	ISO 37
Удлинение при разрыве	350	%	ISO 37

  

NOTE	
1.	50% R.H

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

**Свяжитесь с нами**

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519  
Мобильный телефон: +86-13424755533  
Email: sales@su-jiao.com  
Адрес: Господин Чжао  
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

