

## PRIMALENE WPP351

Polypropylene Impact Copolymer

Southern Polymer, Inc.

### Описание материалов:

A 25 melt high impact copolymer polypropylene

Applications:

Toys

Housewares

Compounding

Features:

High gloss

Low temperature impact resistance

Good processability

Good stiffness

Главная Информация			
Характеристики	<p>Хорошая технологичность</p> <p>Хорошая жесткость</p> <p>Глянцевый</p> <p>Высокая ударопрочность</p> <p>Сополимер удара</p> <p>Ударопрочность при низкой температуре</p>		
Используется	<p>Товары для дома</p> <p>Игрушки</p>		
Метод обработки	Уплотнение		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	25	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup> (Yield)	22.8	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	6.6	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant <sup>2</sup>	1030	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	No Break		ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	60.0	°C	ASTM D648
Оптический	Номинальное значение	Метод испытания	

Блестящий Гарднер (60°)	86	ASTM D523
-------------------------	----	-----------

#### NOTE

1. 51 mm/min
2. 1.3 mm/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat