

## Generic PC+Acrylic

Polycarbonate + Acrylic (PMMA)

Generic

### Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PC+Acrylic  
This information is provided for comparative purposes only.

| Главная Информация                     |                      |                   |                 |
|--|----------------------|-------------------|-----------------|
| Физический                             | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес                           | 1.15                 | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D792       |
| Формовочная усадка-Поток (23°C)        | 0.55 - 0.71          | %                 | ASTM D955       |
| Механические                           | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Модуль растяжения (23°C)               | 1930 - 2420          | MPa               | ASTM D638       |
| Прочность на растяжение (23°C)         | 41.4 - 54.6          | MPa               | ASTM D638       |
| Удлинение при растяжении (Yield, 23°C) | 9.9 - 10             | %                 | ASTM D638       |
| Флекторный модуль (23°C)               | 2060 - 2280          | MPa               | ASTM D790       |
| Flexural Strength (23°C)               | 78.7 - 86.3          | MPa               | ASTM D790       |
| Воздействие                            | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact (23°C)            | 180 - 1600           | J/m               | ASTM D256       |
| Инъекция                               | Номинальное значение | Единица измерения |                 |
| Температура сушки                      | 82.0 - 82.5          | °C                |                 |
| Время сушки                            | 3.5 - 4.6            | hr                |                 |
| Температура обработки (расплава)       | 227 - 252            | °C                |                 |
| Температура формы                      | 48.9 - 82.2          | °C                |                 |
| Давление впрыска                       | 68.7 - 69.3          | MPa               |                 |

### Инструкции по впрыску

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PC+Acrylic This information is provided for comparative purposes only.

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**  
Телефон: +86-021-58958519  
Мобильный телефон: +86-13424755533  
Email: sales@su-jiao.com  
Адрес: Господин Чжао  
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

