

Flontech® FT-905-SH

Polytetrafluoroethylene

Guarniflon S.p.A. - Flontech Division

Описание материалов:

100% virgin PTFE

Главная Информация			
Внешний вид	Белый		
Формы	Порошок		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	0.45	g/cm ³	ASTM D4894
Массовый расход расплава (MFR)	10	g/10 min	ASTM D1238
Поглощение воды (Equilibrium)	0.020	%	Internal Method
Распределение размеров частиц			Internal Method
at 10%	1.0	µm	
at 50%	5.0	µm	
at 90%	11.0	µm	
Удельная площадь поверхности	3.0	m ² /g	ASTM D4567
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	325	°C	ASTM D4591

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat