

## Geon™ Vinyl Flexible A5DU0

Flexible Polyvinyl Chloride

PolyOne Corporation

### Описание материалов:

Interior applications.

Главная Информация			
Добавка	UV Stabilizer		
Характеристики	Общее назначение		
	Глянцевый		
	УФ-поглощение		
Используется	Общее назначение		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзионный профиль		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.28	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A, 15 sec	90		
Shore D	50		
Shore D, 15 sec	42		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup>			ASTM D638
Break	20.7	MPa	
100% Strain	15.2	MPa	
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Break)	340	%	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength <sup>3</sup>	118	kN/m	ASTM D624
Модуль Clash-Berg			ASTM D1043
--	800	MPa	
-11°C	310	MPa	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-21.1	°C	ASTM D746
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура расплава	179 to 191	°C	
NOTE			

---

1.	510 mm/min
2.	510 mm/min
3.	Die C, 510 mm/min

---

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

