

## Axiall PVC LSS-8200

Rigid Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

### Описание материалов:

Georgia Gulf LSS-8200 is a special purpose rigid PVC sheet extrusion compound designed for reduced smoke emission properties.

Главная Информация			
UL YellowCard	E53006-243375		
Характеристики	Низкий уровень дыма		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзионный лист		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.48	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	109		ASTM D785
Твердость дюрометра (Shore D)	83		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2650	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	40.8	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2820	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	73.1	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (3.18 mm)	64	J/m	ASTM D256
Drop Impact Resistance <sup>1</sup>	80.1	J/cm	ASTM D4226
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed	66.7	°C	
1.8 MPa, Unannealed	59.4	°C	
CLTE-Поток	1.1E-4	cm/cm/°C	ASTM D696
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
	V-0		
Огнестойкость	5VA		UL 94
NBS Плотность Дыма			ASTM E662
1.98 mm <sup>2</sup>	32.0	Ds	
1.98 mm <sup>3</sup>	124	Ds	

3.00 mm <sup>4</sup>	37.0	Ds
3.00 mm <sup>5</sup>	206	Ds

## NOTE

- |    |             |
|----|-------------|
| 1. | Procedure B |
| 2. | 1.5 mins    |
| 3. | 4.0 mins    |
| 4. | 1.5 mins    |
| 5. | 4.0 mins    |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

