

ELASTOSIL® R plus 4305/70

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, HTV

Molded Parts, Medical, Plastics and Rubber Processing

Главная Информация	
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Хорошая прочность на разрыв
Используется	Автомобильные Приложения Автомобильная крышка под капот Медицинские/медицинские приложения Профили Клапаны/Детали Клапана Применение проводов и кабелей
Метод обработки	Экструзия Экструзионный профиль Провод и кабель экструзии

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
--------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Цвет	Clear/Transparent		
------	-------------------	--	--

Плотность	1.18	g/cm ³	DIN 53479
-----------	------	-------------------	-----------

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Твердость по суше (Shore A)	70		DIN 53505
-----------------------------	----	--	-----------

Прочность на растяжение	10.0	MPa	DIN 53504
-------------------------	------	-----	-----------

Удлинение при разрыве	640	%	DIN 53504
-----------------------	-----	---	-----------

Комплект сжатия	10	%	DIN ISO 815-B
-----------------	----	---	---------------

Tear Strength	39.0	kN/m	ASTM D624B
---------------	------	------	------------

Восстановленная устойчивость	56	%	DIN 53512
------------------------------	----	---	-----------

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

