

## Epic Urethane D9940

Polyurethane

Epic Resins

### Описание материалов:

Two Component Polyurethane

Epic D9940 is 100% Mercury free and has been evaluated to series of automotive test specifications. Epic D9940 can be used in a variety of exterior automotive applications.

Главная Информация			
Используется	Автомобильные внешние части Светодиоды		
Метод обработки	Инкапсулирование Полировка		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость дюрометра (Shore D)	40 to 45	ASTM D2240	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	30.0 to 35.0	°C	ASTM E1356
CLTE-Поток	1.7E-4 to 1.8E-4	cm/cm/°C	ASTM D696
Теплопроводность	0.36 to 0.37	W/m/K	ASTM C177
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			
Part A	Mix Ratio by Volume: 1.0		
Part B	Mix Ratio by Volume: 1.0		
Терморегулирующая вязкость <sup>1</sup> (25°C)	400 to 500	cP	ASTM D2393
NOTE			
1.	20 RPM		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

