

Daelim Po1y® TR-158

High Density Polyethylene

DAELIM INDUSTRIAL CO., LTD.

Описание материалов:

Daelim Po1y® TR-158 is a High Density Polyethylene product. It can be processed by film extrusion and is available in Asia Pacific. Applications of Daelim Po1y® TR-158 include bags/liners, film, food contact applications and packaging.

Characteristics include:

Good Processability

Good Sealability

Good Stiffness

Good Tear Strength

Good Toughness

Главная Информация			
Характеристики	<p>Хорошее тепловое уплотнение</p> <p>Хорошая технологичность</p> <p>Хорошая жесткость</p> <p>Хорошая прочность на разрыв</p> <p>Хорошая прочность</p> <p>Высокая ударопрочность</p> <p>Влагостойкий</p>		
Используется	<p>Сумки</p> <p>Пленка</p> <p>Упаковка</p>		
Рейтинг агентства	<p>ASTM D 1248, II, Class A, Cat. 5</p> <p>Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520</p>		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзионная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.953	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.060	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Break	53.9	MPa	
TD : Break	49.0	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882

MD : Yield	400	%	
TD : Yield	500	%	
Ударное падение Dart	180	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	30	g	
TD	180	g	
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	170 to 210	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

