

## Hostacom SB224-3

30% стекловолокно

Polypropylene Copolymer

LyondellBasell Industries

### Описание материалов:

Hostacom SB224-3 conventional melt flow, 4,700 MPa flexural modulus, chemically coupled, 30% glass fiber-reinforced polypropylene copolymer has an excellent balance of strength, stiffness and impact resistance.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 30% наполнитель по весу		
Характеристики	Химически Соединенные Сополимер Хороший поток Хорошая технологичность Хорошая жесткость Высокая ударопрочность Высокая прочность		
Используется	Автомобильные Приложения Спортивные товары Игрушки		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.12	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	5.0	g/10 min	ASTM D1238, ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break)	61.0	MPa	ISO 527-2
Флекторный модуль	4700	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность (23°C)	18	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

