

# POWERSIL® 735 A/B LIGHT GRAY

Silicone

Wacker Chemie AG

## Описание материалов:

Silicone Rubber, LSR

Cable Accessories, Energy & Electrical Engineering

Cable Accessories, Electrical Industry

Главная Информация			
Характеристики	Электрически изолирующий Устойчивость к отслеживанию		
Используется	Сверхвысоковольтная изоляция Высоковольтная изоляция Изоляция Изоляция низкого напряжения Изоляция среднего напряжения Износостойкая изоляция		
Метод обработки	Литье под давлением		
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Воспламеняемость	FV 0	IEC 60707	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Grey		
Плотность	1.08	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Вязкость	150	Pa·s	ISO 3219
Срок службы горшка	> 4300	min	
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	39		ISO 868
Прочность на растяжение	8.00	MPa	ISO 37
Удлинение при разрыве	550	%	ISO 37
Tear Strength	28.0	kN/m	ASTM D624B
Дуговое сопротивление	> 300	sec	IEC 61621
Электрическая прочность	28	kV/mm	IEC 60243
Относительная проницаемость	2.70		IEC 60250
Сопротивление громкости	5.0E+15	ohms·cm	IEC 60093
Коэффициент рассеивания (50 Hz)	3.0E-3		IEC 60250
Tracking Resistance	1A 3.5		IEC 60587

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

