

WPP JOSB26569-Black

Polypropylene

Washington Penn Plastic Co. Inc.

Описание материалов:

WPP JOSB26569-Black is a polypropylene product. It can be processed by injection molding and is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific. Typical application areas are: automotive industry.

Features include:

Impact modification

Impact resistance

| Главная Информация | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|
| Добавка | Модификатор удара | | |
| Характеристики | Модификация удара | | |
| | Средняя ударопрочность | | |
| Используется | Детали под крышкой двигателя автомобиля | | |
| | Применение в автомобильной области | | |
| Внешний вид | Черный | | |
| | Доступные цвета | | |
| Формы | Частицы | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 0.909 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) | 7.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение ¹ (Yield) | 25.5 | MPa | ASTM D638 |
| Флекторный модуль ² | 1030 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Strength | 31.0 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact (23°C) | 130 | J/m | ASTM D256 |
| Ударное падение Dart (23°C) | 20.3 | J | ASTM D3029 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура отклонения при нагрузке | | | ASTM D648 |
| 0.45 MPa, not annealed | 78.0 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, not annealed | 46.0 | °C | ASTM D648 |
| Дополнительная информация | | | |

Gardner Impact Resistance, C LP-463DB-14-01, -30°C: 100% Reliability @ 140 in-lb

NOTE

- | | |
|----|------------|
| 1. | 50 mm/min |
| 2. | 1.3 mm/min |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

