

# INSULCAST® 101

Епоху; Epoxide

ITW Polymers Coatings North America

## Описание материалов:

INSULCAST 101 is an ambient temperature curing, two-component epoxy system with excellent chemical resistance to a broad range of environments such as acids, organic solvents and bases.

Главная Информация		
Характеристики	Кислотоупорный Устойчивость к основанию Хорошая химическая стойкость Устойчивость к растворителям	
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, 25°C)	80	ASTM D2240
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Компоненты термокомплекта	Mix Ratio by Volume: 1.0	
Part A	Mix Ratio by Weight: 1.0 Mix Ratio by Volume: 0.94	
Part B	Mix Ratio by Weight: 1.0	
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Acid Resistance - 38% Sulfuric, 160°F, 14 days, Weight Gain	3.8	%
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Цвет		
-- 1	Black	
-- 2	Colorless	
Плотность		
-- 3	1.30	g/cm <sup>3</sup>
-- 4	1.39	g/cm <sup>3</sup>
Вязкость		
25°C <sup>5</sup>	5.0	Pa·s
25°C <sup>6</sup>	10	Pa·s

25°C <sup>7</sup>	16	Pa·s
Время отверждения (25°C)	48 to 72	hr
Срок службы горшка <sup>8</sup> (25°C)	45	min

#### NOTE

1.	Part B
2.	Part A
3.	Part A
4.	Part B
5.	Part B
6.	Mixed
7.	Part A
8.	100 gram mass

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

