

Manner Flexible PVC V859

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

Описание материалов:

Recommended Applications: 90°C TW, THW Insulation Compound. Can also be used as Tray Cable Jacket. UL recognized for 720 hours sunlight resistance in all colors, VW1, Oil Res I & II. This product complies with the European Union Restriction on Hazardous Substances (RoHS) directive.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая гибкость Маслостойкий Устойчивость к солнечному свету (720 часов)		
Рейтинг агентства	UL QMTT2 UL тип THW Тип UL TW		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.34 to 1.38	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	88 to 94		
Shore A, 15 sec	85 to 91		
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain, 0.762 mm)	11.0	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield, 0.762 mm)	19.7	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 0.762 mm)	330	%	ASTM D638
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе			UL 1581
100°C, 240 hr	4.0	%	
121°C, 168 hr	4.0	%	
Изменение максимального удлинения в воздухе			UL 1581
100°C, 240 hr	3.0	%	

121°C, 168 hr	-12	%	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-22.0	°C	ASTM D746
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	29	%	ASTM D2863

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

