

## RTV-2 XT-475

Silicone Rubber, RTV-2

Silicones, Inc.

### Описание материалов:

XT-475 is a medium durometer, two-component, tin catalyzed silicone rubber. XT-475 is a very dry silicone rubber. It is useful in molding applications where the ability to paint/finish parts without a washing step is critical. The addition of XT-475 softener will lower the hardness of the cured rubber without imparting any oiliness. Important Note: XT-475 is so dry that other RTV silicones will not stick to it; XT-475 will not even stick to itself. XT-475 should not be used to build a mold where multiple layers are required.

### Главная Информация

Характеристики	Болезненный
Используется	Изготовление пресс-форм Формы/штампы/инструменты
Формы	Жидкость

### Термокомплект

Компоненты термокомплекта	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Part A	Mix Ratio by Weight: 10		
Part B	Mix Ratio by Weight: 100		

### Uncured Properties

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет		
-- 1	Translucent	
-- 2	Translucent	
Вязкость		
-- 3	1.0	Pa·s
-- 4	30 to 40	Pa·s
Срок службы горшка	60	min

### Cured Properties

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше <sup>5</sup> (Shore OO)	66 to 74	
Прочность на растяжение	2.96 to 3.65	MPa
Удлинение при разрыве	450 to 550	%
Tear Strength	16.6 to 23.6	kN/m

### NOTE

1.	Activator
2.	Base
3.	Activator
4.	Base
5.	7 Days

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

