

Halene H HD T6

High Density Polyethylene

Haldia Petrochemicals Ltd.

Описание материалов:

HD T6 is a general-purpose extrusion & lamination film HDPE produced by the Mitsui CX Technology.

HD T6 can be used for Lamination films, Woven sacks and Tarpaulin.

This grade is characterized by good processability and mechanical strength.

Главная Информация			
Характеристики	Обрабатываемость, хорошая Хорошая прочность		
Используется	Ламинат Универсальный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность ¹	0.961	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.50	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, Compression Molded)	65		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield, molding	28.0	MPa	ASTM D638
Fracture, molding ²	38.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, Compression Molded)	> 1000	%	ASTM D638
Флекторный модуль (Compression Molded)	1100	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, Compression Molded)	250	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Пиковая температура плавления	131	°C	ASTM D3418
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Зона цилиндра 1 темп.	200 - 240	°C	
Зона цилиндра 2 температура.	200 - 240	°C	

Зона цилиндра 3 темп.	200 - 240	°C
Зона цилиндра 4 темп.	200 - 240	°C
Зона цилиндра 5 темп.	200 - 240	°C
Температура матрицы	220 - 240	°C

Инструкции по экструзии

Quench Temperature: 25°C

NOTE

1. 23°C
2. 50 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat