

Axiall PVC 67800

Flexible Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

67800 is a flexible extrusion PVC compound formulated for maximum service temperature of 90°C in both inner and outer Teck 90 jacketing applications. 67441 possesses exceptional low temperature properties to meet the -40°C low temperature impact and FT4 flame requirements. This compound is formulated to meet the optional listing of AG14.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая гибкость		
Используется	Кожух		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.38 - 1.42	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	76 - 82		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
--	17.7	MPa	ASTM D638
100% strain	9.58	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	290	%	ASTM D638
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение максимального удлинения в воздухе (121°C, 336 hr)	-26	%	UL 1581
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-45.0	°C	ASTM D746
Температура плавления	182	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

