

Radilon® BGK 15 Natural

15% стеклянная бусина

Polyamide 6

Radici Plastics

Описание материалов:

Radilon® BGK 15 Natural is a Polyamide 6 (Nylon 6) material filled with 15% glass bead. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America.

Important attributes of Radilon® BGK 15 Natural are:

Flame Rated

Heat Resistant

Главная Информация				
Наполнитель/армирование	Стеклянный шарик, 15% наполнитель по весу			
Характеристики	Хорошая термостойкость к старению			
Внешний вид	Натуральный цвет			
Идентификатор смолы (ISO 1043)	PA6-GB15			
Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.23	--	g/cm ³	ISO 1183
Поглощение воды ¹ (Equilibrium, 23°C, 1.00 mm, 50% RH)	2.4 to 2.8	--	%	ISO 62
Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	3600	1600	MPa	ISO 527-2/1A/1
Tensile Stress (Yield)	78.0	40.0	MPa	ISO 527-2/1A/5
Растяжимое напряжение (Break)	5.0	12	%	ISO 527-2/1A/5
Флекторный модуль ²	3200	1400	MPa	ISO 178
Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	5.0	--	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Charpy Unnotched Impact Strength (23°C)	25	--	kJ/m ²	ISO 179/1eU
Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature				
0.45 MPa, Unannealed	170	--	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, Unannealed	70.0	--	°C	ISO 75-2/A
Температура плавления ³	220	--	°C	ISO 3146
Воспламеняемость	Сухой	Состояние	Метод испытания	
Огнестойкость	HB	--	UL 94	
NOTE				

1.	Saturation
2.	2.0 mm/min
3.	10°C/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

