

ANSALON A08 000 0000 V0 HF

Polycarbonate

Daloga srl

Описание материалов:

ANSALON A08 000 0000 V0 HF is a Polycarbonate (PC) material. It is available in Europe for extrusion.

Important attributes of ANSALON A08 000 0000 V0 HF are:

Flame Rated

Flame Retardant

Halogen Free

High Viscosity

Главная Информация			
Характеристики	<p>Огнестойкий</p> <p>Без галогенов</p> <p>Высокая вязкость</p>		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.20	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (300°C/1.2 kg)	20	g/10 min	ISO 1133
Формовочная усадка			ISO 294-4
Across Flow	0.60 to 0.80	%	
Flow	0.60 to 0.80	%	
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	0.12	%	ASTM D570
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	68.0	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль ²	2400	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			
--	160	J/m	ASTM D256
--	17	kJ/m ²	ISO 180/1A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	123	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	142	°C	ISO 306/B120
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость (3.20 mm)	V-0		UL 94
Индекс воспламеняемости провода свечения ³	850	°C	IEC 60695-2-12

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	100	°C
Время сушки	4.0	hr
Температура расплава	250 to 280	°C

NOTE

1. 50 mm/min
2. 2.0 mm/min
3. 48 hrs

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat