

PRIMALENE WPP331

Polypropylene Impact Copolymer

Southern Polymer, Inc.

Описание материалов:

A 10 melt high impact copolymer polypropylene

Applications:

Automotive

Lawn and garden products

Appliances

Features:

Good mold flow

Excellent balance of stiffness and impact

FDA 21 CFR 177.1520

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Хороший поток Высокая ударопрочность		
Используется	Компоненты прибора Приборы Автомобильные Приложения Оборудование для газонов и сада		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	10	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	105		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	19.7	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Yield)	6.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant ³	965	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
-30°C	91	J/m	
23°C	No Break		
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Температура отклонения при нагрузке (0.45 МПа, Unannealed)	86.0	°C	ASTM D648
---	------	----	-----------

NOTE

- | | |
|----|------------|
| 1. | 51 mm/min |
| 2. | 51 mm/min |
| 3. | 1.3 mm/min |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

