

## TyrFil® XL

Polyurethane (MDI)

Pathway Polymers

### Описание материалов:

TyrFil® XL is a two-component system consisting of Catalyst blend (side A) and Prepolymer (side B). It is designed to be used for filling tires.

Главная Информация		
Используется	Ремонт шин	
Внешний вид	Светло-коричневый	
Формы	Жидкость	
Твердость	Номинальное значение	
Твердость дюрометра (Shore A)	18 to 22	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение (Break)	1.59	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	570	%
Tear Strength		
-- 1	8.76	kN/m
Split	1.1	kN/m
Сопrotивляемость Bayshore	70	%
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Срок годности	52	wk
Терморегулирующая вязкость		
25°C <sup>2</sup>	460	cP
25°C <sup>3</sup>	300	cP
Gel Time	28.0	min
Время лечения (25 °C)	1.0	day
Mixing Ratio		
-- 4	100:102.4	
-- 5	1:1	
Processing Temperature <sup>6</sup>	21 to 27	°C
Анализ заполнения	Номинальное значение	Единица измерения
Melt Density		
25°C <sup>7</sup>	1.08	g/cm <sup>3</sup>
25°C <sup>8</sup>	1.06	g/cm <sup>3</sup>
NOTE		
1.	Die C	
2.	Prepolymer (side B)	
3.	Catalyst (side A)	

4.	by weight ( $\pm 5\%$ )
5.	by volume ( $\pm 5\%$ )
6.	for both Catalyst (side A) & Prepolymer (side B)
7.	Prepolymer (side B)
8.	Catalyst (side A)

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

