

Chemlon® 109-13 GHU

13% стекловолокно

Polyamide 66

Teknor Apex Company (Chem Polymer)

Описание материалов:

Chemlon® 109-13 GHU is a Polyamide 66 (Nylon 66) material filled with 13% glass fiber. It is available in Asia Pacific, Europe, or North America for injection molding.

Important attributes of Chemlon® 109-13 GHU are:

Creep Resistant

Good Stiffness

Good Toughness

Heat Stabilizer

Impact Resistant

| Главная Информация | | | |
|--|--|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование | Стекловолокно, 13% наполнитель по весу | | |
| Добавка | Стабилизатор тепла | | |
| | Смазка | | |
| | UV Stabilizer | | |
| Характеристики | Хорошее сопротивление ползучести | | |
| | Хорошая ударопрочность | | |
| | Хорошая жесткость | | |
| | Хорошая прочность | | |
| | Стабилизация тепла | | |
| | Смазка | | |
| Внешний вид | Натуральный цвет | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.19 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (23°C) | 82.7 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break, 23°C) | 7.0 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль (23°C) | 3210 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Strength (23°C) | 110 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact (23°C) | 160 | J/m | ASTM D256 |

| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|--|----------------------|-------------------|-----------------|
| Температура отклонения при нагрузке (1.8 МПа, Unannealed) | 246 | °C | ASTM D648 |
| Температура плавления | 254 | °C | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat