

Tru-Bond™ PB 950

Acrylic

Devcon

Описание материалов:

The Tru-Bond™ Plastic Bonding Series of products provide UV/Visible light cured bonds to a wide range of plastics including ABS, polycarbonate, PET, PETG, flexible vinyls, urethanes and acrylics. The adhesive creates a flexible resilient polymer with outstanding impact resistance and flex. These products can also cure through most translucent substrates and UV blocked plastics.

| Главная Информация | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Хорошая гибкость Высокая ударопрочность Упругий УФ изгибаемый | | |
| Используется | Клеи Склеивание | | |
| Внешний вид | Прозрачный/прозрачный | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Поглощение воды (24 hr) | 4.3 | % | ASTM D570 |
| Содержание ЛОС | < 1.0 | % | |
| Нелетучее содержание | > 99 | % | |
| Temperature Range | -54 to 149 | °C | |
| Усадка объема | 7.4 | % | |
| Linear Shrinkage | 2.0 | % | |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore D) | 42 | | |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение | 3.52 | MPa | |
| Удлинение при растяжении (Break) | 350 | % | ASTM D638 |
| Пленки | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Эластичный модуль-MD | 3.42 | MPa | ASTM D882 |
| Оптический | Номинальное значение | | |
| Индекс преломления | 1.500 | | |
| Четкость | > 98.0 | | |
| Термокомплект | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Срок годности | 100 | wk | |
| Uncured Properties | Номинальное значение | Единица измерения | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| Цвет | Clear/Transparent | |
| Плотность | 0.998 | g/cm ³ |
| Точка вспышки | 77.2 | °C |
| Вязкость | 0.95 | Pa·s |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat