

Axiall PVC 9115A

Flexible Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

Low cost tray cable jacket.

Главная Информация			
Используется	Кабельная оболочка Применение проводов и кабелей		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.37 - 1.41	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	88 - 94		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
--	14.5	MPa	ASTM D638
100% strain	11.4	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	330	%	ASTM D638
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение максимального удлинения в воздухе ¹ (121°C, 168 hr)	-10	%	ASTM D573
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-22.0	°C	ASTM D746
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	26	%	ASTM D2863
Дополнительная информация			
Elongation Retention, UL 1581, Air Aging, 7 days, 121°C, 75 mil plaques: 90.0% Recommended Stock Temperature: 365°F			
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	185	°C	
NOTE			
1.	75 mil plaque		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

