

Jiangsu Meilan XXMLF2-11

Fluoroelastomer

Jiangsu Meilan Chemical Co., Ltd.

Описание материалов:

Fluoroelastomer (F26) (FKM)

Quality Standard: Q/321200GDH010—2010

Главная Информация		
Внешний вид	Прозрачный-светло-желтый Белый	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.80 to 1.84	g/cm ³
Вязкость Mooney (ML 1+10, 121°C)	16 to 30	MU
Moisture Content	< 0.050	%
Маслостойкость-1 # гидроабразивное топливо, 200 °C/24 ч	< 6.0	%
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение	> 8.00	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	> 160	%
Комплект сжатия ¹ (200°C, 70 hr)	< 30	%
NOTE		
1.	Bisphenol-AF vulcanization system	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

