

## Keliren® XJ-VDE

Chlorinated Polyethylene

Hangzhou Keli Chemical Co., Ltd.

### Описание материалов:

XJ-VDE CHLORINATED POLYETHYLENE (CPE) COMPOUND FOR VDE STANDARD CABLE'S INSULATION JACKETS

#### PRODUCT FEATURES:

Various grades of CPE compound for cable & wire's insulation jackets can be designed & produced according to the European standard. This compound is mainly produced with CPE/EPDM mix, it has good processing ability, excellent insulating property and air-bomb ageing resistance, at the same time, it can reduce the cost greatly compared to its solely compound EPDM.

#### MAIN APPLICATION:

This product can be used to manufacture kinds of insulating rubber cable & wire which is to meet different European standards in the application of cable core such as H05RRR-F(YZ), H05RN-F(YZW), H07RN-F(YCW), etc.

Главная Информация	
--------------------	--

Характеристики	Хорошая технологичность
Используется	Кабельный кожух Кожух провода
Рейтинг агентства	VDE 0282

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
------------	----------------------	-------------------

Tensile Stress		
Break <sup>1</sup>	> 4.20	МПа
Break <sup>2</sup>	> 5.00	МПа
Удлинение при растяжении <sup>3</sup> (Break)	> 250	%

Старение	Номинальное значение	Единица измерения
----------	----------------------	-------------------

Изменение напряжения при растяжении		
80°C, 168 hr, in Air oven	-25 to 25	%
127°C, 40 hr, in Air bomb, 0.55 MPa	-30 to 30	%
Изменение натяжения при разрыве		
80°C, 168 hr, in Air oven	-25 to 25	%
127°C, 40 hr, in Air bomb, 0.55 MPa	-30 to 30	%

Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения
------------------	----------------------	-------------------

Индекс кислорода	> 20	%
------------------	------	---

NOTE	
------	--

1.	After Oven ageing test
2.	Before ageing test
3.	After Oven ageing test

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

