

AKROMID® B3 S1 black (3726)

Polyamide 6

AKRO-PLASTIC GmbH

Описание материалов:

AKROMID® B3 S1 black (3726) is an unreinforced, cold impact strength polyamide 6 Applications are mountings and dowels in the furniture and construction industry

Главная Информация										
Характеристики		Ударопрочность при низкой температуре								
Используется Внешний вид Идентификатор смолы (ISO 1043)		Мебель Промышленное применение Черный РА6-I								
						Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
						Плотность (23°C)	1.07		g/cm³	ISO 1183
						Spiral Flow	60.0		cm	Internal Method
Формовочная усадка				ISO 294-4						
Across Flow	1.9		%							
Flow	1.5		%							
Humidity Absorption - 62% RH (70°C)	2.0		%	ISO 1110						
Изгиб напряжения при разрыве ¹	7.5		%	ISO 178						
Механические		Состояние								
	Сухой 2000	550	Единица измерения МРа	Метод испытания ISO 527-2/1						
Модуль растяжения										
Tensile Stress (Yield)	50.0	45.0	MPa	ISO 527-2/50						
Растяжимое напряжение				ISO 527-2/50						
Yield	4.5	30	%							
Break	> 50	> 100	%							
Флекторный модуль ²	1500		MPa	ISO 178						
Флекторный стресс ³	65.0		MPa	ISO 178						
Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания						
Ударная прочность				ISO 179/1eA						
-30°C	55	40	kJ/m²							
23°C	45	110	kJ/m²							
Charpy Unnotched Impact Strength				ISO 179/1eU						
-30°C	No Break	No Break								



ТепловойСухойHeat DeflectionTemperature (1.8 MPa, Unannealed)48.0Температура плавления 4222ВоспламеняемостьСухой	Состояние Состояние	Единица измерения °C °C	Метод испытания ISO 75-2/A DIN EN 11357-1	
Temperature (1.8 MPa, Unannealed) 48.0 Температура плавления 4 222				
Unannealed) 48.0 Температура плавления ⁴ 222				
Температура плавления ⁴ 222				
		°C	DIN EN 11357-1	
Воспламендемость Сууой	Состояние			
Боспламеняемоств Сухои		Единица измерения	Метод испытания	
Скорость горения ⁵ (1.00				
mm) < 100		mm/min	FMVSS 302	
Огнестойкость (1.60 mm) НВ			UL 94	
NOTE				
1. 2 mm/min	2 mm/min			
2. 2.0 mm/min	2.0 mm/min			
3. 2.0 mm/min	2.0 mm/min			
4. 10 K/min, DSC	10 K/min, DSC			
5. >1 mm				

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

