

TRANSMARE® 44CB70

70% сульфат бария

Polypropylene Copolymer

Transmare Compounding B.V.

Описание материалов:

TRANSMARE® 44CB70 is a copolymer polypropylene filled with 70% of barium sulphate.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Сульфат бария, 70% наполнитель по весу		
Характеристики	Сополимер		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	2.32	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	36	g/10 min	ISO 1133
Плавкий объем-расход (MVR) (230°C/2.16 kg)	20.0	cm ³ /10min	ISO 1133
Moisture Content ¹	< 0.20	%	Internal Method

NOTE

1. Halogen dryer

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat