

## PRIMALENE WPP502B

Low Density Polyethylene

Southern Polymer, Inc.

### Описание материалов:

A fractional melt low density polyethylene

Applications:

Agricultural film

Construction film

Heavy duty bags

Pallet shrink film

Zipper bags

Features:

Excellent strength properties

Outstanding processability

Slip: zero

Antiblock: 4000 ppm

Главная Информация			
Добавка	Антиблок (4000 ppm)		
Характеристики	Антиблокировка		
	Хорошая технологичность		
	Высокая прочность		
	Низкая плотность		
	Оптика		
Используется	Применение в сельском хозяйстве		
	Сумки		
	Применение конструкции		
	Пленка		
	Сверхпрочные сумки		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.919	g/cm <sup>3</sup>	
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.25	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
1% Secant, MD	159	MPa	
1% Secant, TD	166	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield	8.69	MPa	
TD : Yield	9.03	MPa	

MD : Break	17.9	MPa	
TD : Break	20.6	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	430	%	
TD : Break	610	%	
Ударное падение Dart	600	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	610	g	
TD	640	g	
<b>Тепловой</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	
Пиковая температура плавления	110	°C	
<b>Оптический</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Блеск (45°)	50		ASTM D2457
Haze	15	%	ASTM D1003

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

