

Devcon Epoxy Plus™ 25

Epoxy; Epoxide

Devcon

Описание материалов:

Rubber-toughened, high viscosity, structural adhesive with superior impact, peel and fatigue resistance.

Intended Use:

Bonds metals, thermoset plastics and structural parts.

Product Features:

Non-shrinking

High dielectric strength

Excellent durability and flexibility

Главная Информация			
Характеристики	<p>Высокая ударопрочность</p> <p>Хорошая гибкость</p> <p>Сопротивление усталости</p> <p>Долговечность</p> <p>Низкое сжатие</p> <p>Вязкость, высокая</p>		
Используется	<p>Склеивание</p> <p>Клей</p>		
Внешний вид	Серый		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный объем	0.838	cm ³ /g	
Твердое содержание-По объему	100	%	
Impact Resistance	21.0	kJ/m ²	
Service Temperature	-40 - 93	°C	
Work Time	25.0	min	
Растяжимое сцепление сдвига	19.0	MPa	ASTM D1002
Плотность ¹	1.14	g/cm ³	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	74		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	
Удлинение при растяжении (Break)	20	%	
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Диэлектрическая прочность	22	kV/mm	ASTM D149
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			

Mixing ratio by weight: 57

Component a

Mixing ratio by capacity: 1.0

Mixing ratio by weight: 43

Component B

Mixing ratio by capacity: 1.0

Терморегулирующая вязкость 70000 cP

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
---------------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Cured 7 days @ 75°F

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
--------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Время отверждения	30	hr	
-------------------	----	----	--

NOTE

1. Mixed

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

