

TRANSMARE® BIO 35LA-0.001

Polylactic Acid

Transmare Compounding B.V.

Описание материалов:

TRANSMARE® BIO 35LA-0.001 is a PLA INGEOT™ based biopolymer with good flow.

Главная Информация			
Характеристики	Обновляемые ресурсы		
	Перерабатываемые материалы		
	Хорошая мобильность		
	Биоразлагаемый		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.25	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)			ISO 1133
190°C/2.16 kg	35	g/10 min	ISO 1133
210°C/2.16 kg	81	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	82		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C, 4.00 mm, Injection Molded)	3420	MPa	ISO 527-2/1
Tensile Stress			ISO 527-2/50
Yield, 4.00mm, injection molding	72.0	MPa	ISO 527-2/50
Fracture, 4.00mm, injection molding	70.0	MPa	ISO 527-2/50
Растяжимое напряжение			ISO 527-2/50
Yield, 4.00mm, injection molding	2.8	%	ISO 527-2/50
Fracture, 4.00mm, injection molding	3.0	%	ISO 527-2/50
Флекторный модуль (Injection Molded)	3460	MPa	ISO 178
Флекторный стресс (Injection Molded)	< 100	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179/1A
-40°C, injection molding	1.6	kJ/m ²	ISO 179/1A
0°C, injection molding	1.6	kJ/m ²	ISO 179/1A
23°C, injection molding	1.5	kJ/m ²	ISO 179/1A
Charpy Unnotched Impact Strength			ISO 179/1U

-40°C, injection molding	25	kJ/m ²	ISO 179/1U
23°C, injection molding	18	kJ/m ²	ISO 179/1U
Зубчатый изод Impact (23°C, Injection Molded)	2.7	kJ/m ²	ISO 180/1A
Незубчатый изод ударная прочность (23°C, Injection Molded)	16	kJ/m ²	ISO 180/1U

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature			
0.45 MPa, not annealed	51.0	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, not annealed	48.0	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения	62.5	°C	ISO 306/A

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Задняя температура	165	°C
Средняя температура	185	°C
Передняя температура	195	°C
Температура сопла	205	°C
Температура формы	25.0	°C
Скорость впрыска	Moderate	

Инструкции по впрыску

In specific cases pre-drying of this material might be required.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat