

Sylvin 2910-45 Clear

Polyvinyl Chloride

Sylvin Technologies Incorporated

Описание материалов:

Sylvin 2910-45 Clear Is A Vinyl Compound Formulated With FDA Sanctioned Ingredients And A Non Phthalate Plasticizer For Extrusion Or Injection Molding Applications.

| Главная Информация | |
|--------------------|----------------------------------|
| Добавка | Пластификатор |
| Характеристики | Не-фталатный пластификатор |
| Рейтинг агентства | FDA неуказанный рейтинг |
| Внешний вид | Прозрачный/прозрачный |
| Метод обработки | Экструзия Литье под давлением |

| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|--------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Удельный вес | 1.18 | g/cm ³ | ASTM D792 |

| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec) | 45 | | ASTM D2240 |

| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Прочность на растяжение | 7.58 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 450 | % | ASTM D638 |

| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Tear Strength | 21.9 | kN/m | ASTM D624 |

| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения |
|-----------------------|----------------------|-------------------|
| Температура плавления | 149 to 160 | °C |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

