

Karina BLACK PVC COMPOUND 808D48/ 1-DY-IS

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

Описание материалов:

PVC COMPOUND CLASS 70C (PVC/F AND ST1) RECOMMENDED FOR INSULATION AND JACKETING OF ELECTRICAL FLEXIBLE WIRES AND CABLES. ALSO RECOMMENDED FOR COAXIAL CABLE JACKETING.

Главная Информация			
Используется	Кабельный кожух Электронная изоляция Применение проводов и кабелей		
Внешний вид	Черный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность ¹	1.36 to 1.42	g/cm ³	IEC 60811-1-3
Цвет	OK		ME 12
Цвет A	-1.57 to 1.43		ME 12
Цвет b	-1.83 to 1.17		ME 12
Color L	25.6 to 28.6		ME 12
Максимальное отклонение удлинения	< 20	%	IEC 60811-1-2
Максимальная вариация прочности на растяжение	< 20	%	IEC 60811-1-2
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	78 to 82		NBR 7456
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress	> 12.6	MPa	IEC 60811-1-1
Растяжимое напряжение (Yield)	> 150	%	IEC 60811-1-1
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ²	> 12.6	MPa	IEC 60811-1-2
Удлинение при растяжении ³ (Break)	> 150	%	IEC 60811-1-2
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	< -22.2	°C	ASTM D746
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости ⁴	> 1.0E+13	ohms-cm	NBR 5403
NOTE			
1.	24 hr		
2.	Aged in Air for 168 hr at 100°C		
3.	Aged in Air for 168 hr at 100°C		

4.

24 hr

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

