

Geon™ HC 2175G

Flexible Polyvinyl Chloride

PolyOne Corporation

Описание материалов:

Geon HC 2175G is a 75 Shore A non-phthalate, gamma-stable flexible vinyl compound made from FDA sanctioned ingredients. HC 2175G can be used for extrusion and injection molding healthcare applications.

Главная Информация	
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> Не-фталатный пластификатор Радиационная дезинфекция Дезинфекция оксида этилена Антигамма-излучение Обрабатываемость, хорошая Высокое разрешение Без BPA
Используется	<ul style="list-style-type: none"> Одноразовые товары для больниц Персональный уход Фитинги для труб Соединитель Медицинские принадлежности/принадлежности для ухода Медицинское оборудование Медицинские устройства
Рейтинг агентства	FDA не рассчитан
Внешний вид	Прозрачный-светло-голубой
Формы	Частицы
Метод обработки	<ul style="list-style-type: none"> Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.24	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	75		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹			ASTM D638
Fracture	17.2	MPa	ASTM D638
100% strain	6.55	MPa	ASTM D638

Удлинение при растяжении ² (Break)	460	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-28.9	°C	ASTM D746

Дополнительная информация

注:本文件为本公司提供的产品信息,不作为法律文件使用。如有需要,请咨询本公司销售人员。本文件仅供参考,不作为法律依据。如有需要,请咨询本公司销售人员。本文件仅供参考,不作为法律依据。如有需要,请咨询本公司销售人员。

NOTE

1. Type 4, 510mm/min
2. Type 4, 510mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

