

PROCITE™ DWF Clear LD

Polystyrene Window Film

The Dow Chemical Company

Описание материалов:

DOW™ Window Film (DWF) Clear LD is a low dusting, translucent, oriented, polystyrene film designed for window envelope patches. Available in thicknesses of 1.15, 1.25, and 1.50 mil (29, 32 and 37 µm).

Главная Информация			
Внешний вид	Полупрозрачный		
Формы	Пленка		
Метод обработки	Экструзионное покрытие		
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	29	µm	ASTM D374
Толщина пленки-рекомендовано/доступно	1.15; 1.25; 1.50 mil (29; 32; 37 µ)		
Сектантный модуль			ASTM D882
1% Secant, MD : 29 µm	3000	MPa	
1% Secant, TD : 29 µm	2960	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield, 29 µm	82.7	MPa	
TD : Yield, 29 µm	75.8	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break, 29 µm	20	%	
TD : Break, 29 µm	40	%	
Elmendorf Tear Strength - TD (29 µm)	4.6	g	ASTM D1922
Выход (29.2 µm)	32.6	m ² /kg	ASTM D2103
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (60°, 29.2 µm)	150		ASTM D2457
Haze (29.2 µm)	8.0	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

