

CELLOMER® 3000

Styrene Butadiene Styrene Block Copolymer

Microcell Composite Company

Описание материалов:

CELLOMER® (Microcell + Elastomer)

For hot-pressing or injection foaming boards featuring anti-slippage and elasticity. Having adjustable stiffness when mixed with MCC's other special high polymer materials.

Pre-formulated & pre-foamed SBS compounds in pellet

Can be melt-blended with compactable polymer for making foamed boards /articles by hot-pressing or infection

Varying hardness can be achieved with blends

Superior recyclability and melt processing behavior compared with EVA.

Features:

Closed microcellular structure

Resilience / Elasticity

Non-toxic

Anti-slippage

Light weight

Flexibility

Highly elasticity & resilience.

Главная Информация

| | |
|-----------------|---|
| Характеристики | Foamable Хорошая гибкость Высокая эластичность Нетоксичный Перерабатываемый материал Упругий |
| Используется | Пенопластовая изоляционная доска |
| Формы | Гранулы |
| Метод обработки | Литье под давлением Пресс-форма |

| Физический | Номинальное значение | Единица измерения |
|------------|----------------------|-------------------|
| Плотность | 0.930 | g/cm ³ |

| | | |
|--|----|----------|
| Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg) | 15 | g/10 min |
|--|----|----------|

| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|
| Твердость дюрометра (Shore A) | 54 | |

| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|
| Прочность на растяжение | > 8.24 | MPa |
| Удлинение при растяжении (Break) | > 600 | % |
| Tear Strength | 44.1 | kN/m |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

