

ResMart Ultra ASA HF

Acrylonitrile Styrene Acrylate

ResMart

Описание материалов:

High performance, high flow ASA with high impact and excellent weatherability.

Главная Информация			
Характеристики	Высокая ударопрочность Высокая яркость Хорошая устойчивость к погоде		
Рейтинг агентства	FDA не рассчитан		
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.07	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (220°C/10.0 kg)	16	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	37.9	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2070	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	65.8	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (3.18 mm)	190	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	88.9	°C	ASTM D648
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки-Осушитель сушилка	82.2	°C	
Время сушки-Осушитель сушилка	4.0	hr	
Рекомендуемая максимальная влажность	0.20	%	
Температура обработки (расплава)	199 - 243	°C	
Температура формы	37.8 - 80.0	°C	
Давление впрыска	68.9 - 103	MPa	
Инструкции по впрыску			
Dew Point: 0°F			

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

