

RAMSTER PF810

Polybutylene Terephthalate Polyram Ram-On Industries

Описание материалов:

IMPACT MODIFIED P.B.T FOR INJECTION MOLDING APPLICATIONS.

Главная Информация				
Добавка	Модификатор удара			
Характеристики	Модификация удара			
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS			
Метод обработки	Литье под давлением			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Удельный вес	1.20	g/cm ³	ASTM D792, ISO 1183	
Массовый расход расплава (MFR) (250°C/2.16 kg)	20	g/10 min	ASTM D1238, ISO 1133	
Формовочная усадка				
Flow	2.1 to 2.3	%	ASTM D955	
	2.1 to 2.3	%	ISO 2577	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Модуль растяжения	2100	МРа	ASTM D638, ISO 527-2	
Прочность на растяжение (Yield)	50.0	МРа	ASTM D638, ISO 527-2	
Удлинение при растяжении (Break)	70	%	ASTM D638, ISO 527-2	
Флекторный модуль	2200	MPa	ASTM D790, ISO 178	
Flexural Strength	80.0	MPa	ASTM D790, ISO 178	
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Зубчатый изод Impact				
23°C	75	J/m	ASTM D256	
-30°C	7.0	kJ/m²	ISO 180	
23°C	8.0	kJ/m²	ISO 180	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Температура отклонения при нагрузке				
0.45 MPa, Unannealed	120	°C	ASTM D648, ISO 75-2/E	
1.8 MPa, Unannealed	55.0	°C	ASTM D648, ISO 75-2/	
Температура плавления	225	°C	ISO 11357-3, ASTM D3418	
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Сопротивление громкости	1.0E+15	ohms·cm	IEC 60093	
Электрическая прочность	30	kV/mm	IEC 60243-1	



Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость (3.00 mm)	НВ		UL 94

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

