

Terraloy™ BP-10000A

Thermoplastic Starch + LLDPE

Teknor Apex Company

Описание материалов:

Terraloy BP-10001A is a Thermoplastics Starch/LLDPE ready-to-process compound that contains up to 30% of TPS renewable content. This compound is for blown film application.

Главная Информация			
Характеристики	Содержание возобновляемых ресурсов		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Выдувная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.01	g/cm ³	ASTM D792
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
MD	193	MPa	
TD	288	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Break	53.0	MPa	
TD : Break	30.9	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	480	%	
TD : Break	680	%	
Ударное падение Dart	450	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	320	g	
TD	620	g	
Скорость передачи кислорода	7100	cm ³ /m ² /24 hr	ASTM D3985
Передача водяного пара	9.0	g/m ² /24 hr	Internal Method
Дополнительная информация	Номинальное значение		
Двуслойное содержание	< 30.0		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

