

Celanex® 6402R

40% GlassMineral

Polybutylene Terephthalate

Celanese Corporation

Описание материалов:

Celanex 6402R is a 40% Glass/ mineral filled polyester with 25% Post Consumer Recycled content. It is available in natural, black and various colors including metallic colors.

| Главная Информация | |
|---------------------------|--|
| Наполнитель/армирование | Стекло \ Mineral, 40% наполнитель по весу |
| Переработанное содержание | Да, 25% |
| Соответствие RoHS | Контактный производитель |
| Внешний вид | Черный Доступные цвета Металлизованные цвета Натуральный цвет |

| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Плотность | 1.66 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Формовочная усадка | | | ISO 294-4 |
| Across Flow | 0.50 | % | |
| Flow | 0.10 | % | |

| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Модуль растяжения | 13500 | MPa | ISO 527-2/1A/1 |
| Tensile Stress (Break) | 147 | MPa | ISO 527-2/1A/5 |
| Растяжимое напряжение (Break) | 2.1 | % | ISO 527-2/1A/5 |
| Флекторный модуль (23°C) | 12500 | MPa | ISO 178 |
| Флекторный стресс (23°C) | 220 | MPa | ISO 178 |

| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|--------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Ударная прочность (23°C) | 7.5 | kJ/m ² | ISO 179/1eA |

| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed) | 205 | °C | ISO 75-2/A |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

