

## SEQUEL® 1440-UV 7C45

Thermoplastic Polyolefin Elastomer

LyondellBasell Industries

### Описание материалов:

Sequel 1440-UV 7C45 engineered polyolefin material is designed for large automotive exterior applications that require ductile impact properties at low temperatures, excellent part appearance, and processability.

Typical Customer Applications:

Exterior Applications, Bumpers

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая технологичность Ударопрочность при низкой температуре		
Используется	Автомобильный бампер Автомобильные внешние части		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.960	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	26	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress <sup>1</sup> (Yield)	17.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	> 500	%	ISO 527-2
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179
-25°C	9.4	kJ/m <sup>2</sup>	
23°C	27	kJ/m <sup>2</sup>	
Зубчатый изод ударная прочность			ISO 180
-25°C	10	kJ/m <sup>2</sup>	
23°C	25	kJ/m <sup>2</sup>	
NOTE			
1.	150x10x4mm specimen		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

