

Durethan® BKV 60 XF 900116

60% стекловолокно

Polyamide 6

LANXESS GmbH

Описание материалов:

PA 6, 60 % glass fibers, injection molding, improved flowability, heat-aging stabilized

Главная Информация				
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 60% наполнитель по весу			
Добавка	Стабилизатор тепла			
Характеристики	Хороший поток Стабилизация тепла			
Метод обработки	Литье под давлением			
Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	1.69	--	g/cm ³	ISO 1183
Видимая плотность	0.76	--	g/cm ³	ISO 60
Формовочная усадка				ISO 2577
Across Flow : 280°C, 2.00 mm ¹	0.52	--	%	
Across Flow : 120°C, 4 hr, 2.00 mm ²	0.070	--	%	
Flow : 280°C, 2.00 mm ³	0.25	--	%	
Flow : 120°C, 4 hr, 2.00 mm ⁴	0.050	--	%	
Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	20200	13000	MPa	ISO 527-2/1
Tensile Stress (Break, 23°C)	215	140	MPa	ISO 527-2/5
Растяжимое напряжение (Break, 23°C)	2.3	2.8	%	ISO 527-2/5
Флекторный модуль ⁵ (23°C)	18500	14000	MPa	ISO 178/A
Флекторный стресс ⁶ (23°C)	350	230	MPa	ISO 178/A
Flexural Strain at Flexural Strength ⁷ (23°C)	2.6	2.8	%	ISO 178/A
ISO Shortname	PA 6, GHR, 10-220, GF60	--		ISO 1874
Residual Moisture Content	0.030 to 0.20		%	Karl Fisher
Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания

Ударная прочность (23°C)	15	--	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Charpy Unnotched Impact Strength (23°C)	88	--	kJ/m ²	ISO 179/1eU
Зубчатый изод ударная прочность (23°C)	15	--	kJ/m ²	ISO 180/1A
Незубчатый изод ударная прочность				ISO 180/1U
-30°C	80	--	kJ/m ²	
23°C	80	75	kJ/m ²	
Многоосная инструментальная Энергия удара				ISO 6603-2
-30°C	3.40	--	J	
23°C	4.20	--	J	
Мульти-осевая инструментальная ударная Пиковая сила				ISO 6603-2
-30°C	950	--	N	
23°C	1100	--	N	

Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature				
0.45 MPa, Unannealed	217	--	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, Unannealed	208	--	°C	ISO 75-2/A
Температура плавления ⁸	221	--	°C	ISO 11357-3
CLTE				ISO 11359-2
Flow : 23 to 55°C	1.1E-5	--	cm/cm/°C	
Transverse : 23 to 55°C	8.5E-5	--	cm/cm/°C	

Иньекция	Сухой	Единица измерения	Метод испытания
Температура сушки-Сушилка для сухого воздуха	80.0		°C
Время сушки-Сушилка для сухого воздуха	2.0 to 6.0		hr
Температура обработки (расплава)	270 to 290		°C
Температура формы	80.0 to 120		°C

NOTE

- 60x60x2mm, 80°C MT, 600 bar
- 60x60x2mm
- 60x60x2mm, 80°C MT, 600 bar

4.	60x60x2mm
5.	2.0 mm/min
6.	2.0 mm/min
7.	2 mm/min
8.	10°C/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat