

## Geon™ Vinyl Rigid Extrusion L0313

Rigid Polyvinyl Chloride

PolyOne Corporation

### Описание материалов:

Geon™Vinyl Rigid Extrusion L0313 is a rigid PVC product. It can be processed by extrusion and is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific. Typical application areas are: handles.

### Главная Информация

Используется	Ручка Профиль
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный
Формы	Частицы
Метод обработки	Экструзия

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.35	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
PVC Cell Classification	10341		ASTM D1784

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, 15 sec)	84		ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения <sup>1</sup>	2600	МПа	ASTM D638
Прочность на растяжение <sup>2</sup> (Yield)	46.7	МПа	ASTM D638
Флекторный модуль	2960	МПа	ASTM D790
Flexural Strength	89.7	МПа	ASTM D790

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность подвески-Поток (23°C, 3.18 mm, Compression Molded)	140	J/m	ASTM D256A
Drop Impact Resistance			ASTM D4226
23°C <sup>3</sup>	25.4	J/cm	ASTM D4226
23°C <sup>4</sup>	24.0	J/cm	ASTM D4226

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 МПа, Unannealed, 3.18 mm)	41.1	°C	ASTM D648
CLTE-Поток	7.2E-5	cm/cm/°C	ASTM D696

### Дополнительная информация

□□:□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура обработки (расплава)	182 - 193	°C

### NOTE

1.	Type 1, 5.1 mm/min
2.	Type 1, 5.1 mm/min
3.	Procedure A, C.125 Throwing
4.	Procedure B, C.125 Throwing

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat