

CGPC PVC SO-30X (100 phr Plasticizer F)

Flexible Polyvinyl Chloride

China General Plastics Corporation

Описание материалов:

CGPC PVC SO-30X (100 phr Plasticizer F) is a Flexible Polyvinyl Chloride material. It is available in Asia Pacific or North America for injection molding.

Primary attribute of CGPC PVC SO-30X (100 phr Plasticizer F): Plasticized.

Typical application of CGPC PVC SO-30X (100 phr Plasticizer F): Consumer Goods

| Главная Информация | | | |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Добавка | Пластификатор (100%) | | |
| Используется | Обувь | | |
| | Общее назначение | | |
| Внешний вид | Полупрозрачный | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.20 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A) | 56 | | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение | | | ASTM D638 |
| -- | 6.67 | MPa | |
| 100% Strain | 3.92 | MPa | |
| Удлинение при растяжении (Break) | 80 | % | ASTM D638 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tear Strength | 29.4 | kN/m | ASTM D638 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Heating Volatility | 0.50 | % | ASTM D1203 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

