

Hostacom X M1 T06

10% полезных ископаемых

Polypropylene Copolymer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Hostacom X M1 T06 is a 10% mineral filled, good impact polypropylene grade for injection molding. This grade has a high fluidity and has a very good balance impact / stiffness. The grade is designed for instrument panel application.

The grade is available in colour, pellet form.

| Главная Информация | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование | Минеральный, 10% наполнитель по весу | | |
| Характеристики | Хорошая ударпрочность | | |
| | Хорошая технологичность | | |
| | Хорошая стабильность обработки | | |
| | Высокий поток | | |
| Используется | Панель автомобильного инструмента | | |
| Внешний вид | Доступные цвета | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 0.970 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) | 10 | g/10 min | ISO 1133 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Модуль растяжения-Сектант | 1670 | MPa | ISO 527-2 |
| Tensile Stress (Yield) | 21.4 | MPa | ISO 527-2/50 |
| Растяжимое напряжение (Yield) | 8.3 | % | ISO 527-2/50 |
| Флекторный модуль-Сектант | 1500 | MPa | ISO 178 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Ударная прочность | | | ISO 179/1eA |
| -20°C | 4.0 | kJ/m ² | |
| 0°C | 8.0 | kJ/m ² | |
| 23°C | 15 | kJ/m ² | |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed) | 57.0 | °C | ISO 75-2/A |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

