

Manner Flexible PVC V909

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

Описание материалов:

Recommended Applications: 105°C insulation compound designed for THW-LS with low acid gas. This product complies with the European Union Restriction on Hazardous Substances (RoHS) directive.

Главная Информация	
Используется	Применение проводов и кабелей Изоляционный материал

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.45 - 1.49	g/cm ³	ASTM D792

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shaw D	49 - 55		ASTM D2240
Shaw D, 10 seconds	41 - 47		ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-100% Secant ¹	10.5	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение ²	14.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ³ (Break)	230	%	ASTM D638

Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе ⁴ (136°C, 168 hr)	6.0	%	UL 1581
Изменение максимального удлинения в воздухе ⁵ (136°C, 168 hr)	-18	%	UL 1581

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-17.0	°C	ASTM D746

Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопrotивление громкости	1.2E+14	ohms-cm	ASTM D257

Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	29	%	ASTM D2863

NOTE	
1.	Unaged Dumbbell: .03 inch
2.	Unaged Dumbbell: .03 inch
3.	Unaged Dumbbell: .03 inch
4.	Air Aged Retention
5.	Air Aged Retention

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

