

## Hifax 7430P

Thermoplastic Polyolefin Elastomer

LyondellBasell Industries

### Описание материалов:

Hifax 7430P a high flow, 1,300 MPa flexural modulus, UV-stabilized, paintable, unfilled thermoplastic elastomeric olefin (TEO). It provides excellent cold temperature ductility and very good surface appearance in mold in color applications. It was designed for automotive exterior applications.

Главная Информация			
Добавка	УФ-стабилизатор		
Характеристики	Хорошая ударопрочность		
	Распылитель		
	Хорошая производительность формования		
	Высокая яркость		
	Ударопрочность при низкой температуре		
	Хороший внешний вид		
Пластичность			
Используется	Применение в автомобильной области		
	Автомобильные внешние части		
	Наружное применение		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.910	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183/A
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	18	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield, 23°C)	20.0	MPa	ISO 527-2
Флекторный модуль (23°C)	1300	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ISO 180
-30°C	6.0	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180
23°C	12	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

