

HydroThane™ 85A

Polyurethane

CardioTech International, Inc.

Описание материалов:

HydroThane™ 85A is a Polyurethane material. It is available in North America for extrusion or injection molding.

Important attributes of HydroThane™ 85A are:

High Strength

Lubricated

Главная Информация	
Добавка	Смазка
Характеристики	Высокое удлинение
	Высокая прочность на растяжение
	Смазка
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзия
	Литье под давлением

Твердость	Номинальное значение	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	85	ASTM D2240

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	38.6	МПа	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Yield)	500	%	ASTM D412

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Зона цилиндра 1 темп.	76.7	°C
Зона цилиндра 2 температура.	85.0	°C
Зона цилиндра 3 темп.	87.8	°C
Температура расплава	79.4	°C
Температура матрицы	79.4	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

